Meister GmbH & Co. KG

21.01.14

Prüfprotokoll (stehender Stahlträger)

Kunde	: SMK	Werkstoff	: Stahlverzinkt
Auftrags-Nr.	: 132504	Probentyp	: Seitentest
Art und Bezeichnung	: TKM 2		

Prüfgeschwindigkeit : 4 mm/min

Prüfergebnisse:

Nr	F_{max} N	dL bei F_{max} mm
1	2920	19,8
2	3240	11,0
3	3610	16,7
4	3900	9,5
5	3170	13,6

Seriengrafik:



Statistik:

Serie n = 5	F_{max} N	dL bei F_{max} mm	F_{Bruch} N	dL bei Bruch mm
$\bar{x}$	3370	14,1	1040	22,0